

Receptury mieszanek zalecane dla różnych grubości warstw lekkiego betonu

Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać: jeden worek (55 l) **Leca® KERAMZYTU**, trzy worki posadzki cementowej weber.floor 1000 (25 kg) wraz z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni Leca® KERAMZYT.

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu **do 6 cm**

| Składniki | | | Wytrzymałość | Gęstość suchego lekkiego betonu | Wydajność |
|-----------------------------------|------------------|--------|--------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Mpa | kg/m ³ | m ³ |
| Leca® KERAMZYT budowlany S | 1 worek | 55 l | 5,5 | 1396 | 0,078 |
| weber.floor 1000 | 3 worki 25 kg | 75 kg | | | |
| Woda | | 14,2 l | | | |

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu **3-9 cm**

| Składniki | | | Wytrzymałość | Gęstość suchego lekkiego betonu | Wydajność |
|-----------------------------------|------------------|--------|--------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Mpa | kg/m ³ | m ³ |
| Leca® KERAMZYT budowlany M | 1 worek | 55 l | 5,0 | 1435 | 0,068 |
| weber.floor 1000 | 3 worki 25 kg | 75 kg | | | |
| Woda | | 11,8 l | | | |

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu **powyżej 8 cm**

| Składniki | | | Wytrzymałość | Gęstość suchego lekkiego betonu | Wydajność |
|-----------------------------------|------------------|-------|--------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Mpa | kg/m ³ | m ³ |
| Leca® KERAMZYT budowlany L | 1 worek | 55 l | 4,5 | 1473 | 0,059 |
| weber.floor 1000 | 3 worki 25 kg | 75 kg | | | |
| Woda | | 11 l | | | |

Przygotowanie lekkiego betonu:

1. keramzyt w betoniarnie zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej,
2. odczekać ok. 5 minut,
3. dodać suchą mieszankę weber.floor 1000 i resztę wody zarobowej,
4. całość mieszać przez ok. 3-4 minuty,
5. ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Kontakt z doradcą Weber Leca®: tel. 58 772 24 22, kom. 505 172 089